



COLLE ÉPOXY-POLYURÉTHANE À DEUX COMPOSANTS, SANS EAU NI SOLVANT, POUR LA POSE DE SOLS EN BOIS.



DESCRIPTION DU PRODUIT

DCI Parquet 2K EP est un adhésif à base d'époxy et de polyuréthane à deux composants pour les sols en bois. Le produit est un adhésif ininflammable, à séchage rapide et sans solvant, utilisé pour les installations intérieures de planchers en bois. Le produit est facile à appliquer et possède une bonne élasticité afin de résister aux mouvements hygrométriques du bois et à la dilatation thermique du substrat. Grâce à la présence d'additifs spéciaux, le produit est résistant aux bactéries et aux moisissures.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour l'intérieur

- Pour la pose de parquet en bois
- Pour la pose de parquet industriel
- Pour la pose de parquet en bois
- Pour la pose de parquet sur sol chauffant.

SUBSTRATS APPROPRIÉS

- Sol en béton
- Chape en ciment
- Panneaux d'aggloméré
- Support en bois
- Ancienne tuile

LIMITES

- Ne pas utiliser à des températures inférieures à 8°C.

- Ne pas utiliser pour des applications extérieures.
- Ne pas utiliser dans des zones soumises à une exposition constante à l'eau, à l'immersion ou à la pression hydrostatique.
- Ne pas utiliser dans les douches commerciales, les hammams, les fontaines ou les applications immergées.
- Ne pas utiliser sur un substrat métallique.
- Ne pas utiliser sur des supports en anhydrite.
- Protéger du gel.
- Ne pas utiliser sur des chapes à forte teneur en humidité.

APPLICATION

a) Préparation du support

Les supports doivent être durcis et suffisamment secs, mécaniquement solides, exempts de particules non adhérentes, de graisses, d'huiles, de peintures, de cires, etc. Les supports en ciment ne doivent pas subir de retrait après la pose du bois. La teneur en humidité de la chape doit être inférieure au maximum prescrit par le fabricant de parquet. Il est nécessaire de vérifier le taux d'humidité sur toute l'épaisseur du support, à l'aide d'un hygromètre à carbure. Au printemps et en été, les enduits doivent être durcis pendant au moins une semaine par centimètre d'épaisseur, et les chapes de ci-

ment doivent être durcies pendant au moins 28 jours, à moins qu'elles n'aient été réalisées avec des liants spéciaux pour chapes de DCI tels que Screed 80, Level S10, ou avec Level S30. Dans le cas de chapes flottantes sur des couches d'isolation ou des couches légères, les dalles sur sol doivent être pourvues d'un pare-vapeur pour éviter les remontées d'humidité.

b) Préparation du produit

Les deux composants de DCI Parquet 2K EP sont fournis dans des seaux pré-dosés séparés :

- composant A : 8 parties en poids ;
- composant B : 2 parties en poids.

Mélanger les deux composants à l'aide d'un mélangeur mécanique jusqu'à l'obtention d'une pâte de couleur uniforme. Le temps de prise et le temps d'ouvrabilité dans le seau dépendent fortement de la température ambiante.

c) Application du produit

Appliquer DCI Parquet 2K EP sur le support à l'aide d'une truelle dentelée adaptée au format. Le temps ouvert du produit est de 30 minutes maximum dans des conditions normales de température et d'humidité, ce qui doit être pris en compte lors de l'étalement de l'adhésif. Si une peau se forme, l'adhésif doit être retiré et remplacé.

d) Pose des tuiles

Le parquet à poser doit être stocké dans un endroit sec, sur un abri et ne doit pas être sujet à la condensation de vapeur. Le parquet doit être isolé du sol. Avant la pose, vérifiez que le taux d'humidité du bois et l'humidité ambiante sont conformes aux prescriptions du fabricant. Pressez fermement le parquet sur le DCI Parquet 2K EP humide afin d'assurer un bon contact. Lors de la pose du parquet, laissez un joint de dilatation d'environ 1 cm autour du périmètre, des colonnes et de tout élément traversant le sol. Ne pas col-

ler les bords des lames de bois ensemble.

COUVERTURE / CONSOMMATION

Environ 0,6-1 kg/m² selon la truelle dentelée

CONDITIONNEMENT

DCI Parquet 2K EP est fourni dans un seau en plastique de 15 kg :

- Seau en plastique de 15 kg.
- Seau en plastique de 5 kg.

DUREE DE VIE - STOCKAGE

L'emballage original scellé de ce produit est garanti de première qualité pendant 24 mois s'il est stocké dans un endroit sec. Dans les endroits très humides, la durée de conservation du produit emballé sera réduite.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Le composant A du DCI Parquet 2K EP est irritant pour la peau et les yeux. Les composants A et B peuvent provoquer une sensibilisation au contact de la peau des sujets prédisposés. Le composant B de DCI Parquet 2K EP est corrosif et peut provoquer des brûlures et des lésions oculaires. Le produit contient des résines époxy de faible poids moléculaire qui peuvent provoquer une sensibilisation en cas de contamination croisée avec d'autres composés époxy. Lors de l'application du produit, il est recommandé d'utiliser des gants et des lunettes de protection et de prendre les précautions habituelles pour la manipulation des produits chimiques. Si le produit entre en contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire et consulter un médecin. En outre, les composants A et B du DCI Parquet 2K EP sont dangereux pour la vie aquatique, ne pas jeter le produit dans l'environnement. Pour de plus amples informations sur l'utilisation en toute sécurité de notre produit, veuillez vous référer à la dernière version de notre fiche de données de sécurité. **PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Identité du produit	Comp. A	Comp. B
Cohérence:	pâteux	liquide
Couleur:	beige	
Densité apparente (kg/m³):	1400	1100
Viscosité	220,000 mPas (Rpm 5, Spindle 7)	10,000 mPas (Rpm 5, Spindle 7)
Teneur en matières sèches:	100	100
Application data (at +23°C and 50% R.H.)		
Rapport de mélange:	8 part component A : 2 part component B	
Cohérence du mélange:	Pâte liquide	
Viscosité du mélange:	80,000 mPas (Rpm 5, Spindle 7)	
Application temperature:	+8°C à +30°C	
Temps d'ouverture (selon EN 1346):	> 60 minutes	
Temps de réglage:	environ 120 minutes	
Polissage:	Après 3 jours	
Performances finales		
Résistance à la traction EN 14293 (N/mm²) : - après 7 jours à +23°C : 3,7 N/mm² - après 28 jours a +23°C : 4,2 N/mm² - après cycle à chaud : 3,5 N/mm²		
Résistance au cisaillement EN 14293 (N/mm²) : - après 7 jours à +23°C : 4,5 N/mm² - après 28 jours a +23°C : 5,1 N/mm² - après un cycle à chaud : 3,9 N/mm²		
Résistance à la température après le durcissement final :	de -20°C à +90°C	



info@dc-industries.sn
www.dc-industries.sn