



MORTIER STRUCTUREL DE CLASSE R4, À PRISE RAPIDE, À RETRAIT COMPENSÉ, THIXOTROPE, RENFORCÉ DE FIBRES, APPLIQUÉ EN UNE SEULE COUCHE DE 10 À 50 MM D'ÉPAISSEUR, POUR LA RÉPARATION ET LE LISSAGE DU BÉTON.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Fixativ C75 est un mortier thixotrope monocomposant à très faible émission de composés organiques volatils, fabriqué à partir de liants hydrauliques spéciaux, d'agréats fins sélectionnés, de fibres synthétiques en polyacrylonitrile, de polymères synthétiques et d'adjuvants spéciaux. Après mélange avec de l'eau, le produit forme un mortier facile à travailler. Il est appliqué à la truelle en une seule couche d'une épaisseur de 3 à 40 mm pour réparer et lisser le béton. Fixativ C75 durcit sans rétrécissement et se caractérise par son excellente adhérence aux substrats en béton. Après durcissement, Fixativ C75 présente les caractéristiques suivantes :

- Excellente résistance de liaison à l'ancien béton
- Stabilité dimensionnelle élevée et, par conséquent, faible risque de fissuration
- Compatibilité thermique aux cycles de gel/dégel
- Faible perméabilité à l'eau.

SUBSTRATS ADAPTÉS

- Béton
- Mortier de ciment.

CHAMP D'APPLICATION

- Travaux de réparation rapide sur les poutres, piliers, murs tampons, cor-

niches, bords de balcons et éléments structuraux en béton détériorés, nécessitant l'utilisation d'un mortier présentant des caractéristiques de performances mécaniques élevées.

- Lissage rapide des défauts de surface dans le béton coulé, tels que les grappes de gravier profondes, les trous d'écartement, les seconds coulages, etc., avant de peindre la surface.
- Réparations et renforcement structurel du béton.
- Réparation des éléments en béton préfabriqués.
- Réparations du béton endommagé par des barres d'armature rouillées en raison de la carbonatation.

LIMITATIONS

- Ne pas appliquer sur des substrats lisses : rugosifier les surfaces au préalable.
- Ne pas appliquer sur des substrats secs.
- Ne pas ajouter de ciment ou d'adjuvants.
- Ne pas ajouter d'eau au mélange pour le rendre plus malléable une fois qu'il commence à durcir.
- Ne pas laisser les sacs exposés au soleil avant utilisation.
- Ne pas utiliser si la température est inférieure à +5°C.
- Ne pas utiliser si le sac est endommagé ou s'il a déjà été ouvert.
- Ne pas utiliser pour fixer précisément des éléments en place.

PROCÉDURE D'APPLICATION

A) Préparation du substrat

- Éliminer tout béton détérioré et lâche pour former un substrat solide, rugueux et solide. Toutes les zones précédemment réparées et qui ne sont pas parfaitement liées doivent également être enlevées.
- Éliminer toutes les poussières, la rouille, la laitance de ciment, la graisse, l'huile et la peinture du béton et des barres d'armature par sablage ou hydro-sablage.
- Traiter les barres d'armature avec Ferro-primer 1K ou 2K, selon la procédure donnée dans la Fiche technique du produit.
- Saturation du substrat avec de l'eau.
- Avant d'effectuer des réparations, attendre que l'eau en excès ait évaporé.

B) Préparation du produit

Verser environ 5,5 litres d'eau propre dans un récipient et ajouter lentement un sac de 25 kg de Fixativ C75 tout en mélangeant. Mélanger soigneusement le mélange pendant plusieurs minutes, puis enlever toute poudre qui est restée collée aux parois et au fond du récipient. Ajouter plus d'eau pour obtenir la consistance requise sans dépasser la quantité recommandée, environ 6 à 6,5 litres. Mélanger à nouveau pendant plusieurs minutes pour former un mélange homogène, plastique et sans grumeaux. Fixativ C75 reste malléable pendant environ 15 minutes à +10°C à +25°C.

C) Application du produit

Appliquer une couche de mortier d'une épaisseur de 3 à 40 mm à l'aide d'une truelle ou d'un couteau à mastiquer ; aucun coffrage n'est requis. Dès que le mortier commence à durcir, tasser la surface avec une taloche en éponge. Le temps d'attente nécessaire avant d'effectuer cette opération dépend des conditions météorologiques environnantes. Pour peindre et protéger la surface, appliquer une couche d'un produit élastomère ou d'un produit acrylique.

COUVERTURE / CONSOMMATION

La consommation est d'environ 1,5 kg/m² pour une épaisseur de 1 mm.

EMBALLAGE

Fixativ C75 est fourni dans :

- Sacs en papier de 25 kg.

DURÉE DE CONSERVATION

Les sacs d'origine scellés de ce produit sont garantis de première qualité pendant 12 mois s'ils sont stockés à l'abri du sol dans un endroit sec. Une humidité élevée réduira la durée de conservation du produit en sac.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Fixativ C75 est irritant ; il contient du ciment qui, au contact de la transpiration ou d'autres fluides corporels, provoque une réaction alcaline irritante et des réactions allergiques chez les personnes prédisposées. Il peut causer des dommages aux yeux. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement à l'eau abondante et consulter un médecin. Il est recommandé de porter des gants de protection et des lunettes de protection. Pour plus d'informations complètes sur l'utilisation sécuritaire de notre produit, veuillez vous référer à la dernière version de notre fiche de données de sécurité des matériaux. PRODUIT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

TECHNICAL DATA

Product identity	
Classe selon EN 1504-3	R4
Type de produit	PCC
Consistance	poudre
Couleur	gris
Diamètre maximal des agrégats (EN 1015-1) (mm)	0.8
Densité apparente (g/cm ³)	1.300
Teneur en matières sèches (%)	100
Teneur en chlorure ionique (%)	≤ 0.05
Données d'application (à +23°C et 50% H.R.)	
Couleur du mélange	gris
Rapport de mélange	26-28%
Consistance du mélange	thixotrope - trowellable
Densité du mélange (kg/m ³)	2,000
pH du mélange	12
Température d'application	de +5 à +35°C
Durée de vie en pot du mélange	environ 15 minutes
Temps d'attente avant la finition avec la taloche	env. 30 minutes
Temps de prise	env. 30 minutes
Performances finales	
Résistance à la compression (MPa)	75
Résistance à la flexion (MPa)	12
Module d'élasticité à la compression (GPa)	35
Résistance à l'adhérence sur béton (type de substrat MC 0.40) selon EN 1766 (MPa)	≥ 2
Compatibilité thermique mesurée comme force d'adhérence selon EN 1542 (MPa)	≥ 2
Absorption capillaire (kg/m ² -h)	≤ 0.4
Imperméabilité exprimée par le coefficient de perméabilité à l'eau libre (kg/m ² -h)	W < 0.1 Class III
Perméabilité à la vapeur d'eau - épaisseur d'air équivalente S - (m)	S < 5 Class I
Réaction au feu	A1

AVERTISSEMENT

Danger. Contient du ciment Portland : Chrome VI < 2 ppm pendant la période de validité du produit. H315 Provoque une irritation de la peau. H317 Peut provoquer une réaction allergique cutanée. H318 Provoque des lésions oculaires graves. H335 Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. P261 Éviter de respirer les poussières. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/un équipement de protection du visage. P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau/... P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer prudemment à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à enlever. Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/médecin/...



info@dc-industries.sn
www.dc-industries.sn