



MAILLE EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANTE AUX ALCA-
LIS POUR RENFORCER LES COUCHES DE FINITION À
TEXTURE FINE.



DESCRIPTION

Les réseaux en fibre de verre sont utili-
sés pour renforcer les façades lors de
réparations ou lors de l'application d'un
système d'isolation thermique.

DOMAINE D'APPLICATION

Le treillis de renforcement est placé
dans la couche de laque ou d'adhésif en
le plaçant dans les colonnes latérales
sur 10 cm avec du Mastic et entière-
ment rabouté. Le filet de chasse doit être
placé à proximité du chevauchement en
le recouvrant complètement. Le treillis de
renforcement doit chevaucher de 10 cm.
À cette fin, les bandes rouges sur le côté
servent de restriction et de chevauche-
ment. Les caractéristiques d'allègement
(fenêtre, porte) doivent être renforcées
en diagonale avec le treillis (min. 20 x 40
cm). Cela doit être placé avant l'exten-
sion des amplificateurs en haut. Si l'ar-
mature DC F90 est coupée, par exemple.
Dans la zone de rustine du squelette, une
couche supplémentaire de treillis dans la
zone de coupe doit être étendue.

LIMITATIONS

- Ne pas utiliser avec des produits ayant
une granulométrie supérieure à 0,5 mm.
- Ne jamais l'appliquer directement sur
le substrat ; il doit être incorporé dans le
gobetis.

PROCÉDURE D'APPLICATION

DC F90 doit être entièrement incorporé
dans le gobetis comme suit :

- Appliquer une couche de gobetis avec
une truelle crantée selon l'épaisseur per-
mise par la truelle ;
- Pendant que le gobetis est encore hu-
mide, poser le DC F90 sur la surface et
appuyer légèrement avec la truelle pour
qu'il soit incorporé dans le gobetis ;
- Après avoir attendu que le gobetis
sèche, appliquer une deuxième couche
de gobetis.

COUVERTURE / CONSOMMATION

La consommation de DC F90 est de 1,1
mL/m².

CONDITIONNEMENT

DC F90 est fourni en :
– Rouleau de 1 m x 50 mL.

DURÉE DE VIE-STOCKAGE

L'emballage d'origine scellé de ce produit
est garanti de première qualité pendant
12 mois s'il est stocké dans un endroit sec
et à des températures entre +5 °C et +35
°C.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

DC F90 n'est pas considéré comme
dangereux selon les normes et réglem-
entations en vigueur concernant la clas-

sification des mélanges. Lors de la manipulation du produit, nous recommandons l'utilisation de gants de protection et de lunettes de protection, et de maintenir une ventilation adéquate dans la zone de travail. Pour plus d'informations sur l'utilisation sécuritaire de notre produit, veuillez vous référer à la dernière version de la fiche de données de sécurité. PRODUIT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Identité du produit	
Couleur :	Gris
Largeur	1m
Longueur	50m
Largeur d'ouverture	5 x 5 mm
Résistance aux charges	800 N / 50 mm
Poids	90 gr/m2



info@dc-industries.sn
www.dc-industries.sn